

Productgegevensblad

SIGA-Wigluv®



Geactualiseerd op: 16-09-2020

Op de markt
gebracht door: SIGA

Applicatie- en
installatie-instructies: zie handleiding

Opbouw: diffusie-open speciaalfolie van PO, rekbaar, waterdooorlaatbaar, UV stabiel, vrij aan weer blootgesteld tot 12 maanden met SIGA-high performance lijm

Verpakkingseenheid:

Wigluv 60	10 rollen / karton
Wigluv 100	6 rollen / karton
Wigluv 150	4 rollen / karton
Wigluv 150	2 rollen / karton
Wigluv 20/40	10 rollen / karton

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte lengte / breedte lengte / breedte lengte / breedte lengte / breedte	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 300 Wigluv 20/40	m m m m m	40 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15 25 / 0.30 25 / 0.06
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Blootstelling aan weer in de open lucht				max. 12 Mt
Diffusie-equivalente luchtdikte sd		EN 1931	m	< 2
Slagregendichtheid	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het geen rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			